

COKE



(*) Valores típicos

Cenizas	masa (%)	0.50
Material Volátil a 950 °C	masa (%)	13.5
Grindability Index		120
Niquel	ppm	40
Calcio	ppm	220
Vanadio	ppm	40
Hierro	ppm	250
Silicio	ppm	500
Azufre	masa (%)	0.50
Humedad	%	9.0

(*) Los valores mostrados son representativos de los que se obtienen en producción y no constituyen una especificación

Centro de Atención al Cliente

0800-555-3776 / 0800-666-3776